

# SJ 45 mm

## Fiche Technique

### Données Techniques

#### Fils & Fibres

Couleurs des brins	3 verts + 1 beige
Structure de la fibre	Monofilament droit (C-Shape®) + Fibrillé texturé et frisé
Dtex	20800
Hauteur du brin	45mm +/- 10%
Matière des brins (droit + frisé)	Polythylène (PE) + Polypropylène (PP)
Nombre de touffes / m <sup>2</sup>	7875 +/- 10%
Poids du brin	1810 / m <sup>2</sup> +/- 10%
Nombre de filaments /m <sup>2</sup>	472500 +/- 10%

#### Procédé de Fabrication

Jauge	5/8»
Techinque de Fabrication	Tufting en ligne

#### Finitions du Dossier

Perméabilité / m <sup>2</sup>	60 litres / m <sup>2</sup> / min
Enduction du dossier	100% latex
Poids du dossier primaire	160g / m <sup>2</sup> +/- 10%
Poids du dossier secondaire	800g / m <sup>2</sup> +/- 10%
Poids total	2770 g / m <sup>2</sup> +/- 10%
Points pour 10 cm linéaire	16 / 10 cm

#### Certifications & Homologations

Résistance à l'arrachement	> à 60 N
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)	> 7 DIN 54004
Résistance des couleurs (échelle du gris 1-5)	> 4 DIN standard

#### Dimensions

Taille standard coupable au mètre linéaire près	2m ou 4m x 25m de long maximum +/- 1%
---	---------------------------------------

### Avantages



### Garantie

