SJ 28 mm

Données techniques

FILS & FIBRES	
Couleurs des brins	3 verts + 1 beige
Structure de la fibre	Monofilament droit (C-Shape°) + Fibrillé texturé et frisé
Dtex	8600
Hauteur du brin	28 mm +/- 10%
Matière des brins (droit + frisé)	Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)
Nombre de touffes / m²	15225 +/- 10%
Poids du brin	870 g / m² +/- 10%
Nombre de filaments /m²	426300 +/- 10%
PROCÉDÉ DE FABRICATION	
Jauge	3/8»
Technique de Fabrication	Tufting en ligne
FINITIONS DU DOSSIER	
Perméabilité / m²	60 litres / m² / min
Enduction du dossier	100% latex
Poids du dossier primaire	160 g / m² +/- 10%
Poids du dossier secondaire	760 g / m² +/- 10%
Poids total	1800 g / m² +/- 10%
Points pour 10 cm linéaire	16 / 10 cm
CERTIFICATIONS & HOMOLOGATIONS	
Résistance à l'arrachement	> à 60 N
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)	> 7 DIN 54004
Résistance des couleurs (échelle du gris 1-5)	> 4 DIN standard
DIMENSIONS	
Taille standard coupable au mètre linéaire près	2m ou 4m x 30m de long maximum +/- 1%

BONAR TECHNICAL FABRICS

FABRICATION HOLLANDAISE · C SHAPE · NON TOXIQUE · SANS ARROSAGE · PLUS DE TONTE · JUSQU'A -20% DE CHALEUR · SANS MÉTAUX LOURDS · RÉSISTANT AU CHLORE · RÉSISTANT AUX U.V. · NORMES ANTI-FEU CLF - S1 · NORMES ISO & REACH · GARANTIE UV 10 ANS

sport et jardin
GAZON SYNTHÉTIQUE