

SJ 30 mm

Données techniques

FILS & FIBRES	
Couleurs des brins	3 verts + 1 beige
Structure de la fibre	Fibre droite monfilament
Dtex	6250
Hauteur du brin	28 mm +/- 10%
Matière des brins (droit + frisé)	Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)
Nombre de touffes / m ²	14700 +/- 10%
Poids du brin	655 g / m ² +/- 10%
Nombre de filaments /m ²	412300 +/- 10%
PROCÉDÉ DE FABRICATION	
Jauge	3/8"
Technique de Fabrication	Tufting en ligne
FINITIONS DU DOSSIER	
Perméabilité / m ²	60 litres / m ² / min
Enduction du dossier	100% latex
Poids du dossier primaire	160 g / m ² +/- 10%
Poids du dossier secondaire	650 g / m ² +/- 10%
Poids total	1465 g / m ² +/- 10%
Points pour 10 cm linéaire	14 / 10 cm
CERTIFICATIONS & HOMOLOGATIONS	
Résistance à l'arrachement	> à 30 N
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)	> 7 DIN 54004
Résistance des couleurs (échelle du gris 1-5)	> 4 DIN standard
DIMENSIONS	
Taille standard coupable au mètre linéaire près	2m ou 4m x 30m de long maximum +/- 1%

