

# SJ 35 mm

## Données techniques

### FILS & FIBRES

Couleurs des brins	3 verts + 1 beige
Structure de la fibre	Monofilament droit (C-Shape®) + Fibrillé texturé et frisé
Dtex	13050
Hauteur du brin	35 mm +/- 10%
Matière des brins (droit + frisé)	Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)
Nombre de touffes / m <sup>2</sup>	17850 +/- 10%
Poids du brin	1225 g / m <sup>2</sup> +/- 10%
Nombre de filaments / m <sup>2</sup>	604800 +/- 10%

### PROCÉDÉ DE FABRICATION

Jauge	3/8»
Technique de Fabrication	Tufting en ligne

### FINITIONS DU DOSSIER

Perméabilité / m <sup>2</sup>	60 litres / m <sup>2</sup> / min
Enduction du dossier	100% latex
Poids du dossier primaire	160 g / m <sup>2</sup> +/- 10%
Poids du dossier secondaire	800 g / m <sup>2</sup> +/- 10%
Poids total	2145 g / m <sup>2</sup> +/- 10%
Points pour 10 cm linéaire	18 / 10 cm

### CERTIFICATIONS & HOMOLOGATIONS

Résistance à l'arrachement	> à 60 N
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)	> 7 DIN 54004
Résistance des couleurs (échelle du gris 1-5)	> 4 DIN standard

### DIMENSIONS

Taille standard coupable au mètre linéaire près	2m ou 4m x 25m de long maximum +/- 1%
---	---------------------------------------



  
**sport et jardin**  
 GAZON SYNTHÉTIQUE