

SJ 44 mm

Données techniques

FILS & FIBRES

Couleurs des brins	3 verts + 1 beige
Structure de la fibre	Monofilament droit (C-Shape®) + Fibrillé texturé et frisé
Dtex	12000
Hauteur du brin	44 mm +/- 10%
Matière des brins (droit + frisé)	Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)
Nombre de touffes / m ²	10080 +/- 10%
Poids du brin	1230g / m ² +/- 10%
Nombre de filaments / m ²	322560 +/- 10%

PROCÉDÉ DE FABRICATION

Jauge	5/8»
Technique de Fabrication	Tufting en ligne

FINITIONS DU DOSSIER

Perméabilité / m ²	60 litres / m ² / min
Enduction du dossier	100% latex
Poids du dossier primaire	160 g / m ² +/- 10%
Poids du dossier secondaire	800 g / m ² +/- 10%
Poids total	2190 g / m ² +/- 10%
Points pour 10 cm linéaire	16 / 10 cm

CERTIFICATIONS & HOMOLOGATIONS

Résistance à l'arrachement	> à 60 N
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)	> 7 DIN 54004
Résistance des couleurs (échelle du gris 1-5)	> 4 DIN standard

DIMENSIONS

Taille standard coupable au mètre linéaire près	2m ou 4m x 25m de long maximum	+/- 1%
---	--------------------------------	--------




sport et jardin
 GAZON SYNTHÉTIQUE