SJ 47 mm DARK

Données techniques

FILS & FIBRES		
Couleurs des brins	3 verts + 1 beige	
Structure de la fibre	Monofilament droit + Fibrillé texturé et frisé	
Dtex	20 900	
Hauteur du brin	45 mm	+/- 10%
Matière des brins (droit + frisé)	Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)	
Nombre de touffes / m²	32 100 +/- 10%	
Poids du brin	1756 g / m² +/- 10%	
Nombre de filaments /m²	530 600	+/- 10%
PROCÉDÉ DE FABRICATION		
Jauge	5/8»	
Technique de Fabrication	Tufting en ligne	
FINITIONS DU DOSSIER		
Perméabilité / m²	60 litres/m²/min	
Enduction du dossier	100% latex	
Poids du dossier primaire	143 g / m²	+/- 10%
Poids du dossier secondaire	770 g / m²	+/- 10%
Poids total	2 669 g / m²	+/- 10%
Points pour 10 cm linéaire	13 / 10 cm	
CERTIFICATIONS & HOMOLOGATIONS		
Résistance à l'arrachement	> à 60 N	
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)	> 7	DIN 54004
Résistance des couleurs (échelle du gris 1-5)	> 4	DIN standard
DIMENSIONS		
Taille standard coupable au mètre linéaire près	2m ou 4m x 25m de long maximum +/- 1%	

BONAR TECHNICAL FABRICS

FABRICATION HOLLANDAISE · C SHAPE · NON TOXIQUE · SANS ARROSAGE · PLUS DE TONTE · JUSQU'A -20% DE CHALEUR · SANS MÉTAUX LOURDS · RÉSISTANT AU CHLORE · RÉSISTANT AUX U.V. · NORMES ANTI-FEU CLF - S1 · NORMES ISO & REACH · GARANTIE UV 10 ANS







sport et jardin
GAZON SYNTHÉTIQUE